

CANTO ABS

Tira sólida semirrígida de ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) livre de estabilizadores de Bário ou Cádmio adequada para acabamento de bordas técnicas de madeira usando adesivo holt-melt para bordas.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS.

		Tolerâncias
Grossura	Nominal:	+0.05 /- 0.00 mm
	Entre 0.4 - 0.5 mm	+/- 0.05 mm
	Entre 0.6 - 0.9 mm	+/- 0.1 mm
	Entre 1.0 - 2.0 mm	
Largo	Nominal	+0.7 / - 0.3 mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

Propiedade	Método de teste	Especificação
Densidade	ISO 1183	1.04 g/cm ³
Resistência ao impacto	ISO 180/1A	≥ 21 kJ/m ² a 23°C
Dureza Rockwell	ISO 2039	≥ 112
Temperatura de amolecimento	Vicat	101 °C
Resistência à luz	DIN 53387 Escala de gris	≥ 4

ARMAZENAGEM:

CANTO ABS deve ser armazenado em local fresco, seco, protegido da luz solar, em embalagem devidamente fechada e sem colocar objetos pesados sobre ela. As condições ideais de armazenamento são entre 18-22°C e 50-60% de umidade relativa.