

Características del producto		Requisitos (EN 13329)	
Formato	1285 x 194 x 8 mm	Determinación de la perpendicularidad (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm
Embalaje	Paquete: 10 laminas / 2,493 m2 / 18,9 kg	Determinación de los cantos rectilíneos (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m
	Palet: 40 paquetes / 99,72 m² / 771 kg	Desajuste del dibujo	± 2 mm
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador sector privado sector comercial	para toda la vida 10 años	Superficie a ras	(media ≤ 0,10 mm) (máx. ≤ 0,15 mm) (media ≤ 0,05 mm) (máx. ≤ 0,10 mm)
		Apertura de las juntas	(media ≤ 0,15 mm) (máx. ≤ 0,20 mm) (media ≤ 0,05 mm) (máx. ≤ 0,10 mm)
Notas	- No apto para instalación encolada - Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	Regularidad superficial del elemento	fw, cóncava ≤ 0,15 % fw, convexo ≤ 0,20 % fl, cóncava ≤ 0,50 % fl, convexo ≤ 1,00 %



EN 14041:2004AC:2006



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C



BLUE ANGEL
THE GERMAN ECO LABEL
www.bluesee-ngel.de 12178



eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 1112 12654 601



floor
score
CERTIFIED BY
ECOPLAN BY
GRIEDER SERVICES



Quality
Production
Controlled
Functionality
www.tuv.com
ID 03-00057615





PEFC
PEFC0131-0307



THIRD PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.



Clasificación			
			
Clase de uso 23 = estancias privadas con uso intenso		Clase de uso 32 = estancias comerciales con uso medio	
El suelo laminado cumple todas las requisitos de la clase de uso designada.			
Requisitos / propiedades		Norma de ensayo	Evaluación
	Desgaste	EN 13329, Apéndice E	AC 4 (≥ 4.000)
	Resistencia a los golpes (bola pequeña)	EN 17368	≥ 35mm
	Resistencia a los golpes (bola grande)	EN 13329, Apéndice H	≥ 750mm
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl s1
	Deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4/5
	Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
	Resistencia a la luz	EN ISO 4892-2	Escala gris: Nivel ≥ 4
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Tipo W sin cambios visibles
	Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
	Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con capa base adecuada y con freno de vapor	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Desplazamiento de muebles	EN ISO 16581	Tipo 0 sin cambios visibles
	Huella después de uso constante	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	> 1 kN/m (longitud) > 2 kN/m (anchura)
	Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (sobre Akustik-Protect 100 de Parador)
	Dilatación	EN 13329, Apéndice C	≤ 0,9mm
	Hinchamiento	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Resistencia al agua	ISO 4760	Requisitos cumplidos (48h en lugar de 24h)
	Resistencia al despegado	EN 13329, Apéndice D	≥ 1,8 N/mm²
	Resistencia a los arañazos	EN 438	Grado 4
	Resistencia al delizamiento en superficies inclinadas	EN 16165, Apéndice B	Estructura sedosa mate: R10 / Estructura piedra / Estructura rústica: - / Otros: R9
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_TDS_Laminat_Classic-1050_ES_20230601
Fecha:	10.12.2010	Actualización:	www.parador.de/es/servicios/descargas/laminado
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.06.2023